



**Штукатурки, в т.ч. базовые и финишные составы**

Стартовая рецептура	Термоизолирующая штукатурка	Цементно-известковая штукатурка ручного нанесения	Цементно-известковая штукатурка машинного нанесения	Цементная однослойная штукатурка	Цементная saniрующая штукатурка	Гипсово – Известковая штукатурка, ручного или машинного нанесения	Структурная декоративная штукатурка, Stucco	Шпаклевка, заглаживающий состав для внешнего применения	Шпаклевка, заглаживающий состав для внутреннего применения
Портландцемент М500, М400 – Д0	20 – 30	15 - 20	15 - 20	18 - 23	20 - 30		10 - 20	15 - 25	15 - 25
Гипс (Бета полугидрат)						40 - 50			
Гашеная известь	5 - 15	5 - 10	5 - 10	5 - 10	0 - 5	1 - 5	5 - 10	0 - 5	0 - 5
Карбонат кальция, песок 0 - 1.0 мм			20 - 30	5 - 10	10 - 20	45 - 75	10 - 20	50 - 60	70 - 80
Легкий наполнитель, 0 - 1.0 мм	5 - 10		0 - 5	1 - 5	1 - 3	0 - 3	0 - 3		
Известняковый песок 0.1 - 2 мм	50 – 60	70 - 80	50 - 60		50 - 60		50 - 70		
Тонкий Кварцевый песок, до 0.2 мм								10 - 20	
Кварцевый песок 0.1 - 0.5 мм				25 - 35					
Кварцевый песок 0.5 - 1.0 мм				10 - 20					
Кварцевый песок 1.0 - 3.0 мм				10 - 20					
Воздухововлекающая добавка	0.01 - 0.05		0 - 0.05	0 - 0.02	0.01 - 0.05	0 - 0.05	0.01 - 0.05		
<b>Замедлитель</b>						0.01 - 0.1		0.05 - 0.10	0.05 - 0.1
<b>Эфир целлюлозы CE BERMOCOLL</b>	0.1 - 0.3	0 - 0.1	0.1 - 0.2	0.05 - 0.1	0.05 - 0.2	0.1 - 0.2	0.1 - 0.2	0.2 - 0.3	0.2 - 0.3
<b>Эфир крахмала ELOTEX Eloset 542</b>	0 - 0.1	0 - 0.1	0 - 0.1	0 - 0.02	0 - 0.1	0.01 - 0.1	0 - 0.05	0 - 0.05	0 - 0.05
<b>Гидрофобная добавка ELOTEX Seal 80 или Seal 200</b>	0 - 0.3	0 - 0.3	0 - 0.3	0 - 0.3	0.3 - 0.5		0 - 0.3	0 - 0.3	0 - 0.3
<b>Интенсификатор цвета ELOTEX</b>				0.1 – 0.4			0.1 – 0.4	0.1 – 0.4	0.1 – 0.4
<b>РЕДИСПЕРГИРУЕМЫЙ ПОРОШОК ELOTEX</b>	0.5 – 2	0 - 1	0 - 1	0.5 - 2	1 - 2	0 - 1	0.5 - 2	1 - 2	
Вода	приб. %	40	20	25	25	40	25	30	30

Мы рекомендуем следующие продукты Elotex и CE BERMOCOLL для данных рецептур:

Эфир целлюлозы CE BERMOCOLL	ML 11 ML 21 M 30	M 10 ML 21 M 30	ML 11 ML 21	ML 11 ML 21	M 10 ML 21 M 30	CCA 312 (machine) CCA 612 (machine) CCM 879 (hand)	ML 11 ML 21 M 30	M 70 ML 71 M 800 X	M 70 ML 71 M 800 X
Редиспергируемый порошок ELOTEX	FX2320 FX2330 FX4310	ST2400 FX4310	ST2400 FX4310	ST2400 FX4310 HD4500	FX4310 HD4500	MP2100 ST2400	FX4310 MP1320 HD4500	HD4500 HD1500	MP2100 ST2400
Интенсификатор цвета ELOTEX				ERA100 ERA200 ERASEAL120			ERA100 ERA200 ERASEAL120	ERA100 ERA200 ERASEAL120	

**Разработка рецептур**

Мы будем рады оказать помощь при создании рецептуры на основе ваших сырьевых материалов. Рекомендуем обращаться в региональное представительство Элотека.

**Примечание**

Настоящая СТАРТОВАЯ РЕЦЕПТУРА является лишь руководством к действию, но не безусловной гарантией успеха. Она основана на опыте лабораторных исследований при использовании сырьевых материалов доступных в Швейцарии. Использование сырья из различных источников приводит к существенному отличию свойств материала. Мы настоятельно рекомендуем проведение тестирования рецептур на основе используемого вами сырья для достижения положительного результата в любой области применения при использовании продуктов ЭЛОТЕКС.

