



## ООО "ДЕЛЬТАХИМ" / DELTACHEM Ltd.

Россия, 107023, г. Москва, площадь Журавлева, д.2, стр.2 Тел. +7 (499) 397-7259 [www.deltachem.ru](http://www.deltachem.ru)

ПОЛЯЯ СТЕКЛЯННАЯ МИКРОСФЕРА Д250  
из натрий-борсиликатного стекла с модифицированной поверхностью,  
ООО «ДЕЛЬТАХИМ»

### ПОЛЯЯ СТЕКЛЯННАЯ МИКРОСФЕРА Д250 с модифицированной поверхностью

№	Наименование показателей	Требования СТО МНБСМП-01-2018 (стандарт организации)	Фактические значения в партиях	Соответствие
1	Содержание сферичных частиц	>95%	>98,0%	соответствует
2	Максимально допустимое содержание инородных частиц, масса	<3%	<0,5%	Соответствует
3	Фракционный состав	№ сетки	Совокупно задержанная масса, 5 масс	Соответствует
		120	<1%	
		10	>99%	
4	Удельный вес материала	Не менее 2,45 г/см <sup>3</sup>	2,45 г/см <sup>3</sup>	Соответствует
5	Истинная (абсолютная) плотность	Не более 0,260 г/см <sup>3</sup>	0,247	Соответствует
6	Прочность при всестороннем сжатии	Не менее 4,0 МПа	5,0Мпа	соответствует
7	Материал покрытия	МПМКГФ-2000	МПМКГФ-2000	соответствует
8	Толщина покрытия	10·10 <sup>-8</sup> м±30·10 <sup>-8</sup> м	10·10 <sup>-8</sup> м±30·10 <sup>-8</sup> м	
9	Внешний вид	Однородная масса белого цвета, оттенки не допускаются	Однородная масса белого цвета	соответствует

Упаковка: Биг Бэг 200 кг нетто на поддоне 1,2x1м